

原石の加工状況

「セリ矢」等で原石から所定の寸法に割り返して製作します。景石は皮膚のまま使用し、茶色系の石材でも自然の風雨で黒くなります。播磨地方の住宅で崩れ石積に多く用いられております。



玉石 φ100 内から



小割状況



小割された原石



景石

半割石積みは、自然石を半割にして用いることから、まわりに皮膚が着いております。年月と共に黒くなり、自然な野面石の風情を醸し出します。

参考(自然石のためバラツキがあり)

見掛比重:2.69g/cm³

含水率:0.4%

圧縮強さ:1690kgf/cm²



割肌面